

標準塗裝工程表

氣溫30°C							
施作步驟	使用品項	調合比例	塗布量	塗裝次數	塗裝方式	乾燥時間	中間研磨
①	底材調整						
	砂紙#180~#240完全去除舊有塗膜與髒污						
②	頭度底漆	2000GG地板用漆 安全溶劑塗裝系列PU優 麗旦塗料專用稀釋劑	100 20~30	60~80g/m ²	1~	刷塗或噴塗	每道間隔12hr以上 砂紙#240~#320
③	塗面研磨						砂紙#240~#320充分研磨至表面平整
④	二度底漆	2000GG地板用漆 安全溶劑塗裝系列PU優 麗旦塗料專用稀釋劑	100 20~30	60~80g/m ²	1~	刷塗或噴塗	每道間隔12hr以上 砂紙#320~#400
⑤	塗面研磨						砂紙#320~#400充分研磨至表面平整
⑥	面漆	2000GG地板用漆 安全溶劑塗裝系列PU優 麗旦塗料專用稀釋劑	100 20~30	60~80g/m ²	1~	刷塗或噴塗	每道間隔24hr以上