

標準塗裝工程表

氣溫20°C								
施作步驟	使用品項	調合比例	塗布量	塗裝次數	塗裝方式	乾燥時間	中間研磨	
①	底材調整	砂紙#180~#240完全去除舊有塗膜與髒污						
②	頭度底漆	6060外部用漆A液	100	60~80g/m ²	2~	刷塗	每道 間隔 16hr 以上	砂紙 #240~#320
		6060外部用漆B液	100					
		安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑	10~40					
③	塗面研磨	砂紙#240~#320充分研磨至表面平整						
④	二度底漆	6060外部用漆A液	100	60~80g/m ²	2~	刷塗	每道 間隔 16hr 以上	砂紙 #320~#400
		6060外部用漆B液	100					
		安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑	10~40					
⑤	塗面研磨	砂紙#320~#400充分研磨至表面平整						
⑥	面漆	6060外部用漆A液	100	60~80g/m ²	2~	刷塗	每道 間隔 16hr 以上	
		6060外部用漆B液	100					
		安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑	10~40					