

標準塗裝工程表

氣溫20°C								
施作步驟	使用品項	調合比例	塗布量	塗裝次數	塗裝方式	乾燥時間	中間研磨	
①	底材調整	砂紙#180~#240完全去除舊有塗膜與髒污						
②	頭度底漆	PRO1S鋼鑽硬膜頭度底漆A液	100	250g/m <sup>2</sup>	2~	噴塗	每道間隔4hr以上	
		PRO1S鋼鑽硬膜頭度底漆B液	100					砂紙#240~#320
		安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑	40~60					
③	塗面研磨	砂紙#240~#320充分研磨至表面平整						
④	二度底漆	ATTACKA液	100	60~80g/m <sup>2</sup>	2~	噴塗	每道間隔4hr以上	
		ATTACKB液	50					砂紙#320~#400
		安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑	40~60					
⑤	塗面研磨	砂紙#320~#400充分研磨至表面平整						
⑥	面漆	TITAN高硬面漆A液	100	60~80g/m <sup>2</sup>	2~	噴塗	每道間隔24hr以上	
		TITAN高硬面漆B液	20					
		安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑	40~60					