

標準塗裝工程表

氣溫30°C							
施作步驟	使用品項	調合比例	塗布量	塗裝次數	塗裝方式	乾燥時間	中間研磨
①	底材調整	砂紙#180~#240完全去除舊有塗膜與髒污					
②	頭度底漆	OLDA液	100	60~80g/m <sup>2</sup>	2~	噴塗	每道間隔4hr以上
		OLDB液	100				
		安全溶劑塗裝系列PU 優麗旦塗料專用稀釋劑	60~100				
③	塗面研磨	砂紙#240~#320充分研磨至表面平整					
④	二度底漆	ATTACKA液	100	60~80g/m <sup>2</sup>	2~	噴塗	每道間隔4hr以上
		ATTACKB液	50				
		安全溶劑塗裝系列PU 優麗旦塗料專用稀釋劑	45~75				
⑤	塗面研磨	砂紙#320~#400充分研磨至表面平整					
⑥	面漆	STOPPER止滑面漆A液	80	70~100g/m <sup>2</sup>	2~	噴塗	每道間隔4hr以上
		STOPPER止滑面漆B液	20				
		安全溶劑塗裝系列PU 優麗旦塗料專用稀釋劑	60~70				