

標準塗裝工程表

氣溫20°C							
施作步驟	使用品項	調合比例	塗布量	塗裝次數	塗裝方式	乾燥時間	中間研磨
①	底材調整						
	砂紙#180~#240完全去除舊有塗膜與髒污						
②	頭度底漆	OLDA液	100	60~80g/m ²	1~	噴塗	每道 間隔 4hr 以上
		OLDB液	100				
		安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑	40~60				
③	塗面研磨						
	砂紙#240~#320充分研磨至表面平整						
④	二度底漆	ATTACKA液	100	60~80g/m ²	1~	噴塗	每道 間隔 4hr 以上
		ATTACKB液	50				
		安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑	40~60				
⑤	塗面研磨						
	砂紙#320~#400充分研磨至表面平整						
⑥	面漆	TITAN高硬面漆A液	100	60~80g/m ²	1~	噴塗	每道 間隔 24hr 以上
		TITAN高硬面漆B液	20				
		安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑	50~70				