

標準塗裝工程表

| 氣溫30°C | | | | | | | |
|--------|------|------------------------|--------|-----------------------|------|------|-----------|
| 施作步驟 | 使用品項 | 調合比例 | 塗布量 | 塗裝次數 | 塗裝方式 | 乾燥時間 | 中間研磨 |
| ① | 底材調整 | 砂紙#180~#240完全去除舊有塗膜與髒污 | | | | | |
| ② | 頭度底漆 | TS3A液 | 100 | 60~80g/m ² | 2~ | 噴塗 | 每道間隔4hr以上 |
| | | TS3B液 | 100 | | | | |
| | | 安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑 | 60~100 | | | | |
| ③ | 塗面研磨 | 砂紙#240~#320充分研磨至表面平整 | | | | | |
| ④ | 二度底漆 | CLA液 | 100 | 60~80g/m ² | 6~ | 噴塗 | 每道間隔4hr以上 |
| | | CLB液 | 50 | | | | |
| | | 安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑 | 45~75 | | | | |
| ⑤ | 塗面研磨 | 砂紙#320~#400充分研磨至表面平整 | | | | | |
| ⑥ | 面漆 | 遊艇專用面漆A液 | 80 | 60~80g/m ² | 2~ | 噴塗 | 每道間隔4hr以上 |
| | | 遊艇專用面漆B液 | 20 | | | | |
| | | 安全溶劑塗裝系列PU優麗旦塗料專用稀釋劑 | 40~60 | | | | |