

標準塗裝工程表

氣溫30°C							
施作步驟	使用品項	調合比例	塗布量	塗裝次數	塗裝方式	乾燥時間	中間研磨
①	底材調整	砂紙#180~#240完全去除舊有塗膜與髒污					
②	頭度底漆	水性SOWARDA液	100	80~100g/m ²	2~	刷塗或噴塗	每道間隔8hr以上
		水性SOWARDB液	10				
		清水	0~10				
③	塗面研磨	砂紙#240~#320充分研磨至表面平整					
④	二度底漆	水性SOWARDA液	100	80~100g/m ²	2~	刷塗或噴塗	每道間隔8hr以上
		水性SOWARDB液	10				
		清水	0~10				
⑤	塗面研磨	砂紙#320~#400充分研磨至表面平整					
⑥	面漆	水性SOWARDA液	100	80~100g/m ²	2~	刷塗或噴塗	每道間隔8hr以上
		水性SOWARDB液	10				
		清水	0~10				