



委託試驗報告書

正本

110 年 12 月 3 日
焰試字第 X1100215 號

此 致
大谷興業有限公司
台北市中山區長安東路一段 16 號 3 樓

財團法人防焰安全中心基金會

新北市土城區中央路 3 段 76 巷 42 號 1 樓

董事長 洪春安



110 年 11 月 25 日所提出之產品試樣，其試驗結果如下。

樣品基本資料									
物品種類	木材保護漆		品名	大谷溶劑型聚胺酯透明漆					
材質	溶劑型 PU 樹脂		厚度	3 mm					
試驗結果欄									
試樣序號	符合基準	餘焰時間 (秒)	餘爐時間 (秒)	碳化長度 (cm)	試樣序號	符合基準	餘焰時間 (秒)	餘爐時間 (秒)	碳化長度 (cm)
		$X \leq 5$	$X \leq 60$	$X \leq 10$			$X \leq 5$	$X \leq 60$	$X \leq 10$
1		1	0	3	7		--	--	--
2		1	0	4	8		--	--	--
3		1	0	3	9		--	--	--
4		1	0	4	10		--	--	--
5		1	0	4	11		--	--	--
6		1	0	3	12		--	--	--
最大值	餘焰時間: 1 (秒) 餘爐時間: 0 (秒) 碳化長度: 4 (cm)								
備註	1. 參照試驗方法 CNS 7614 A3125(83, 6, 27)，試樣依 A 法前處理。 2. 加熱時間為 10 秒。 3. 依合約要求僅針對加工面材進行測試。 4. 本樣品資料材質、厚度均為廠商提供，試驗結果僅對樣品負責。 5. 未經本防焰實驗室書面同意，本試驗報告不得換裝複製，但全文複製除外。 6. 本報告不作為訴訟使用。 7. 本報告試驗數據與結果皆不考慮量測不確定度與風險等級。								
結果判定									
判定	防焰二級								
試驗日期	110/12/2		有效期限	113/12/3					
報告簽署人	許依婷		試驗操作人員	楊志憲					

